binderholz

binderholz **PANNEAUX SPÉCIAUX**

Panneau Antik	
Structure	3 plis Plis extérieurs en épicéa étuvé, non aboutés
Dimensions	5 000 x 2 050 mm
Avantages	L'étuvage donne aux plis extérieurs une teinte chaude très homogène qui, à son tour, retarde le grisaillement.
Applications	Aménagement intérieur - mur, plancher, meubles

Panneau Thermoform	
Structure	3 plis épicéa Traitement thermo-chauffé
Dimensions	5 000 x 2 050 mm
Avantages	Stabilité dimensionnelle, réduction importante du retrait et du gonflement. Pratiquement aucune formation supplémentaire de fissures en cas d'utilisation en milieu extérieur. Les peintures tiennent plus longtemps. Résistance accrue aux champignons et aux insectes. Durabilité conforme à la norme EN 252 - classe 2
Applications	Façades, aménagements intérieurs rustiques, aménagement extérieur

FR-07-2021

binderholz **TRAITEMENT SPÉCIAL**

pour panneaux 1 pli, 3 et 5 plis

USINAGE DES CHANTS

Options d'usinage	
Rainure	
Rainure et languette	
Rainure et chanfrein	
Rainure et languette avec chanfrein	

TRAITEMENT DES SURFACES

Surface brossée
Sur une face ou sur les deux faces jusqu'à la largeur de 2 050 mm

Surface éclatée
Sur une face ou sur les deux faces jusqu'à la largeur de 2 050 mm

Perforation pour panneaux acoustiques
Toutes dimensions possibles, mesure standard pour le perçage et l'entraxe: 8 x 32 mm - autres mesures sur consultation

Traitement de surface à la peinture
Sur l'une ou sur les deux faces jusqu'à la largeur de 1 250 mm, toutes peintures sur consultation

Rainure en V sur la surface
Longitudinale ou transversale par rapport au sens de la lamelle - sur consultation



binderholz

Binderholz GmbH · Usine de panneaux en bois massif
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com

PEFC PEFC/06-35-20

Téléchargement